CEREC Tessera™
VITA SMART.FIRE® – Brennempfehlung

	Vortrocken-temperatur Vortrocken-zeit °C/min	Liftposi-tionen Vortrocknen c 100 % b 62 % a 25 %	Vorvakuum %/min	Anstiegszeit °C/min	Haupt-vakuum %/min	Brenn-temperatur Haltezeit °C/min	Abkühl-temperatur Haltezeit °C/min	Liftposition %
Universal Malfarben & Glasur	**400/6**	c/2:00 b/2:00 a/2:00	**0/0:00**	**55** 6:43	**0** 7:43	**760/2:00**	**0/0**	**0**
Universal Spray Glaze	**400/3**	c/1:00 b/1:00 a/1:00	**0/0:00**	**55** 6:43	**0** 7:43	**760/2:00**	**0/0**	**0**

VITA SMART.FIRE® ist kein Produkt von Dentsply Sirona, sondern Marke des herstellenden Unternehmens.

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind hersteller- und altersbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepaßt werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
www.dentsplysirona.com

REV 2021-02

Dentsply Sirona