CEREC Tessera™
Multimat® Cube/Cube press – Brennprogramm

	Start-temperatur °C	Vor-trocken-zeit min	Schließ-zeit min	Vorwärm-zeit min	Vakuum Aus/An	Raten-zahl	Aufheiz-rate °C/min	Endtem-peratur °C	Haltezeit min	Temper-Temperatur °C	Kühlen min
Universal Malfarben & Glasur	400	2:00	2:00	2:00	Aus	1	55	760	2:00	0	0:00
Universal Spray Glaze	400	0:00	1:00	1:00	Aus	1	55	760	2:00	0	0:00

CEREC Tessera™ & Celtra® Ceram
Multimat® Cube/Cube press – Brennprogramm Cut-back Technik

		Start-temperatur °C	Vor-trocken-zeit min	Schließ-zeit min	Vorwärm-zeit min	Vakuum Aus/An	Raten-zahl	Aufheiz-rate °C/min	Endtem-peratur °C	Vakuum Haltezeit min	Haltezeit min	Temper-Temperatur °C	Kühlen min
Matrixbrand		400	0:00	1:00	1:00	Aus	1	55	760	0:00	2:00	0	0:00
Cut-back	**Dentin 1**	400	2:00	2:00	2:00	An	1	55	770	1:00	2:00	0	5:00
	Dentin 2	400	2:00	2:00	2:00	An	1	55	760	1:00	2:00	0	5:00
Glasurbrand		400	2:00	2:00	2:00	Aus	1	55	750	0:00	2:00	0	5:00
Sprayglasur		400	0:00	1:00	1:00	Aus	1	55	750	0:00	2:00	0	5:00
Malfarbe + Sprayglasur		400	1:00	1:00	1:00	Aus	1	55	750	0:00	2:00	0	5:00
Add-on		400	2:00	2:00	2:00	An	1	55	750	1:00	2:00	0	5:00

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind hersteller- und altersbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepaßt werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
www.dentsplysirona.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, REV 2021-08
5360-400211

Dentsply Sirona