CEREC Tessera™
Allgemeine Brennempfehlung

	Trocknen min	Schließen min	Vorwärm-temperatur °C	Vorwärmen min	Steigrate °C/min	Endtem-peratur °C	Vakuum Haltezeit min	Ohne Vakuum Haltezeit min	Kühlen min
Universal Malfarben & Glasur	2:00	2:00	400	2:00	55	760	0	2:00	0
Universal Spray Glaze	0:00	1:00	400	1:00	55	760	0	2:00	0

CEREC Tessera™ & Celtra® Ceram
Allgemeine Brennempfehlung – Brennprogramm Cut-back Technik

		Trocknen min	Schließen min	Vorwärm-temperatur °C	Vorwärmen min	Steigrate °C/min	Endtem-peratur °C	Vakuum Haltezeit min	Ohne Vakuum Haltezeit min	Kühlen min
Matrixbrand		0:00	1:00	400	1:00	55	760	0:00	2:00	0:00
Cut-back	**Dentin 1**	2:00	2:00	400	2:00	55	770	1:00	1:00	5:00
	Dentin 2	2:00	2:00	400	2:00	55	760	1:00	1:00	5:00
Glasurbrand		2:00	2:00	400	2:00	55	750	0:00	2:00	5:00
Sprayglasur		0:00	1:00	400	1:00	55	750	0:00	2:00	5:00
Malfarbe + Sprayglasur		1:00	1:00	400	1:00	55	750	0:00	2:00	5:00
Add-on		2:00	2:00	400	2:00	55	750	1:00	1:00	5:00

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind hersteller- und altersbedingt. Die Richtwerte müssen daher individuell bei jedem Brand angepasst werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfältig erstellt und geprüft worden, werden jedoch ohne Gewähr weitergegeben.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
www.dentsplysirona.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, REV 2021-08
5360-400201

Dentsply Sirona